



MASTERJET S DOT FIX PREMIUM

Monomer-PVC-Folie mit rückstandsfrei ablösbarem Punktklebstoff für genaues Positionieren und blasenfreies Verkleben, weiss und transparent sowie matt und glänzend verfügbar

Eigenschaften	Zielwerte
Dicke (ohne Schutzpapier und Klebstoff)	100 µm ±10
Abdeckmaterial	PE-beschichtetes Silikonpapier, 140g/m ² , weiss
Haftklebstoff	Polyacrylat, ablösbar, transparent, repositionierbar
Klebkraft (AFERA 4001, 10 min.)	>1 N/25 mm
Verklebungstemperatur	+18 °C bis +25 °C
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +50 °C
Lagerfähigkeit	12 Monate (in Originalverpackung, bei 18 bis 25 °C und 40 bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit)
Haltbarkeit (bei fachgerechter Verarbeitung)	bis 2 Jahre
Anwendungsbereich	für kurz- bis mittelfristige Innenanwendungen auf flachen und leicht gewölbten Untergründen. Nicht für apolare Untergründe geeignet, einfache und blasenfreie Verklebung.
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klassifizierung B-s1, d0
Druckverfahren	Inkjet mit Latex, Eco-Solvent, Solvent, UV-Tinten Beim Einsatz von UV Druckern mit intensiver UV-Bestrahlung, kann es bei den transparenten Folien zu einer vorzeitigen Alterung (Versprödung) kommen.
Trocknung	Bei Lösemitteldruck sind mindestens 24 Stunden Trocknungszeit empfehlenswert. Das Material sollte dabei locker aufgerollt gelagert werden, um die Luftzirkulation zu ermöglichen.
Abmessungen	105 / 137 cm / 160 cm × 50 m

Nach dem Druck ist auf sorgfältige Trocknung der Farben zu achten, um den späteren Verbund mit dem Laminat nicht zu beeinträchtigen. Der zu beklebende Untergrund muss frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Eine Nassverklebung wird nicht empfohlen. Die Folien lassen sich in der Regel einfach und rückstandsfrei von den meisten Untergründen entfernen. Auf PVC-Untergründen können jedoch Kleberrückstände entstehen. Bei stark aufgeheizten Flächen (z. B. Schaufenster, Metall) empfiehlt es sich, das Material vor dem Entfernen abkühlen zu lassen, um eine saubere Ablösung zu erleichtern. Kleberrückstände (sofern vorhanden) können mit Brennspiritus entfernt werden. Lagerung wird stehend im Originalkarton empfohlen.

Das Produkt ist ein Erzeugnis gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Artikel 3 (REACH-Verordnung).

Wir können Ihnen auf Basis der uns vorliegenden Lieferantenerklärungen bestätigen, dass dieses Produkt keinen der Stoffe in einer Konzentration von mehr als 0.1 Gewichts-% enthält, die in der von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) herausgegebenen Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC, Substances of Very High Concern) enthalten sind (echa.europa.eu/de/candidate-list-table).

Die Prüfung der Eignung des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck wird empfohlen. Produktbeschreibung laut Herstellerangaben. Alle Angaben ohne Gewähr.

IGEP A ADOC

Teil der Fischer Papier AG